

SCHÖNOX® PROTECT

Спеціальний клей для високих навантажень

там де потрібна підвищена надійність. Для LVT, вінілової плитки, SPC, синтетичного каучуку, рулонного ПВХ, еластичних покриттів, що не містять ПВХ, та багатьох інших покриттів для підлоги. Особливо у складних умовах, а також у вологих приміщеннях. Наноситься на поглинаючі та непоглинаючі основи. Випробувано на емісію відповідно до будівельних принципів DIBt.



Характеристики матеріалу

- матеріал пройшов випробування на викиди відповідно до принципів DIBt - номер дозволу: Z-155.20-524
- EMICODE EC 1^{PLUS}: дуже низький рівень емісії
- не містить розчинників відповідно до TRGS 610
- висока надійність при інтенсивному використанні (наприклад, в лікарнях, аеропортах, торгових центрах)
- висока механічна стійкість (наприклад, рух виловних навантажувачів)
- висока стійкість до вологи
- висока стійкість до температури
- висока міцність на зсув
- висока адгезійна міцність
- однокомпонентний
- не потребує змішування
- підходить для роликів коліс відповідно до EN 12 529
- підходить для підлог з підігрівом
- підходить для всіх нівелювальних сумішей SCHÖNOX
- короткий час очікування
- для робіт всередині приміщень

Застосування

SCHÖNOX PROTECT підходить для приклеювання на горизонтальні та вертикальні поверхні:

- LVT-покриття у вигляді плиток і планок
 - SPC, у тому числі у приміщеннях, де буває інтенсивний тепловий вплив сонця (французькі балкони, вітринні вікна)
 - покриття з синтетичного каучуку з гладкою та шорсткою поверхнею
 - покриття з синтетичного каучуку з еластичною спіненою підкладкою
 - різноманітні еластичні покриття для підлоги, що не містять PVC
 - поліуретанові покриття
 - килимові покриття на гумовій або PVC-підкладці
 - покриття для підлоги з PVC та CV
 - натуральний лінолеум
 - корковий лінолеум
 - пробка
- на відповідних основах всередині приміщень.

Вимоги до основи

- Достатня міцність, несуча здатність, стабільність розмірів і постійна вологість.
- Без забруднень, що знижують адгезію, наприклад, пилу, бруду, олії, жиру та вільних частинок.
- Для непоглинаючих основ відносна вологість повітря повинна становити не менше 50%.
- Міцні, рівні поверхні досягаються за допомогою нівелюючих сумішей SCHÖNOX та SIKa.
- Для того, щоб отримати додаткові вимоги до основи під конкретні покриття, зверніться до технічної інформації про покриття від виробника.
- Застосовуються вимоги відповідних чинних стандартів, інструкцій і технічних карт.

Рекомендації що до застосування

- SCHÖNOX PROTECT готовий до застосування.
- Покриття, яке укладається на SCHÖNOX PROTECT, повинно бути витримане в приміщенні, перебувати у рівному положенні і не мати внутрішніх напружень.
- Рівномірно нанесіть клей на основу за допомогою зубчастого шпателя. Уникайте утворення грудочок клею.
- Рекомендований розмір шпателя:
 - Вінілова плитка (LVT) : TKB A1 / A4
 - Покриття з синтетичного каучуку в рулонах і плитках: TKB A1 / A4
 - Покриття для підлоги з PVC та CV: TKB A1 / A4
 - Лінолеум/пробкові покриття: TKB B1
- Правильна витрата клею залежить від зворотної основи покриття. Переконайтеся, що є достатнє зволоження покриття.
- На невбираючих основах і при укладанні покриттів у рулонах спочатку дайте клею вивітритись (прибл. 20 хвилин).
- Після укладання без пухирів повітря, притиснути покриття і через деякий час знову притиснути або прикатати його.
- Перед герметизацією швів зачекати не менше 24 годин.

Технічні данні:

- Основа: SMP
- Густина: 1,40 кг/л
- Температура зберігання не нижче +5 °C
- Умови застосування: температура підлоги не нижче 15 °C; відносна вологість повітря від 40 % до 75 %
- Витрата матеріалу:
 - зубчастий шпатель TKB A1-A4: 250 - 350 г/м²
 - зубчастий шпатель TKB B1: 430 г/м²
- Час очікування: прибл. 0 - 20 хв.
- Відкритий час: прибл. 30 хв.
- Час затвердіння: приблизно 24 години
- Остаточна міцність: приблизно через 72 години

Усі значення є приблизними, залежать від місцевих кліматичних коливань і варіюються залежно від поглинальної здатності основи та способу нанесення. Висока вологість і високі температури прискорюють, а низька вологість і низькі температури сповільнюють затвердіння.



SCHÖNOX® PROTECT

Пакування

- 16,0 кг пластикове відро

Зберігання

- Зберігати SCHÖNOX PROTECT у прохолодному, сухому, захищеному від морозу місці.
- Термін зберігання 1 рік (в закритій упаковці).
- Відкриті упаковки слід негайно закрити і використати якомога швидше.
- Видалити плівку, яка може утворитися на перемішувати.

Утилізація

- Повністю спорожнити упаковку та утилізувати відповідно до вимог законодавства.
- Утилізація залишків матеріалу, забрудненої води та тари з залишками матеріалу здійснюється згідно з місцевими нормами та правилами.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: дуже низький рівень викидів

GISCODE

- RS 10 - матеріали для покриття на основі метоксисилану

EPD - Самодекларація

- Sika Deutschland GmbH заявляє, що матеріал відповідає критеріям єдиної екологічної декларації відповідно до стандартів ISO 14025 та EN 15804.
- Декларацію можна завантажити на сайті www.schoenox.com в розділі SCHÖNOX PROTECT.

Клас небезпеки

- не застосовується

Інструкції

- Очищайте інструменти відразу після використання за допомогою SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Негайно витирайте забруднення з поверхні покриття і видаляйте залишки зі шкіри за допомогою відповідного засобу для чищення (наприклад, SCHÖNOX FIX CLEAN або Sika Power Wipes).
- Дотримуйтесь інструкцій виробника покриття з укладання. У разі сумнівів рекомендуємо протестувати невелику ділянку.

Необхідно дотримуватись відповідних рекомендацій, вказівок, правил DIN та паспортів безпеки, а також визначених архітектурних та інженерних норм. Ми гарантуємо, що наша продукція виходить із фабрики в ідеальному стані. Хоча наші рекомендації щодо використання засновані на тестах і практичному досвіді, вони можуть надати лише загальні вказівки без будь-яких гарантій щодо характеристик продукту, оскільки ми не маємо впливу на умови на місці, виконання робіт або метод обробки. Цей паспорт продукту замінює всі попередні видання.



The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS