BUILDING TRUST

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaBond®-130 Design Floor

Посилений фіброю клей для підлогових покриттів

ОПИС

SikaBond®-130 Design Floor – це однокомпонентний дисперсійний клей посилений фіброю, який не містить розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaBond®-130 Design Floor призначений для приклеювання по всій поверхні зазначених нижче підлогових покриттів на вбираючі основи у всередині приміщень:

Престижна вінілова плитка (LVT)	Підлогові покриття з ПВХ
М'яке вінілове підлогове покриття (CV)	Килими з ПВХ чи флісовою підкладкою
Звукоізоляційна підстилка	Одношарова чи багатошарова повсть

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Дуже легко розподіляється
- Низька витрата / велика площа покриття
- Армований фіброю
- Висока початкова адгезія, висока кінцева міцність склеювання
- Стійкий до пластифікаторів
- Підходить для приклеювання в мокрий шар
- Придатний для застосування на підлогах з підігрівом
- Сумісний з меблями на роликах

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- EMICODE EC1PLUS

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	1-компонентна дисперсія	
Пакування	3 кг, 7 кг, 14 кг пластикова тара	
Колір	світло-бежевий	
Термін придатності	SikaBond®-130 Design Floor 12 місяців з дати виготовлення, якщо продукт правильно зберігається в непошкодженій, оригінальній запечатаній упаковці, а також якщо умови зберігання дотримані.	
Умови зберігання	SikaBond®-130 Design Floor зберігати у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів і при температурі від +5 °C до +25 °C.	
Густина	~1,25 кг/л	(ISO 1183-1)
Консистенція	Середньо в'язка, дуже легко наноситься	

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Температура експлуатації	+5 °C до +35 °C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	~250 г/м²	шпатель A1	ПВХ підлогові покриття з рівномірною підкладкою, CV підлогові покриття
	250–300 г/м²	шпатель A1 / A2	Престижна вінілова плитка (LVT)
	~300 г/м²	шпатель A2	Підлогові покриття ПВХ з структурованою підкладкою, килими з підкладкою ПВХ, утеплювачі підкладки
	350–450 г/м²	шпатель B1 / B2	Текстильні підлогові покриття,повсть
	Примітка: шпателя A1, A2, B1, B2 згідно з "Technische Kommission Bauklebstoffe" (TKB), Німеччина.		
Зовнішня температура повітря	від +15 °C до +35 °C		
Відносна вологість повітря	від 40 % до 65 %		
Температура основи	Під час нанесення та до повного затвердіння SikaBond®-130 Design Floor температура основи та навколишнього середовища повинні бути від +15 °C до +35 °C підлоги без підігріву, а з підігрівом – від +20 °C та +35 °C.		
Вологість основи	Допустимій вміст вологи в основі без підігріву підлоги: ▪ 2,0 % CM для цементних стяжок. ▪ 0,5 % CM для ангідритових стяжок. ▪ 3-12 % CM для підлоги з магнезітових підлог (залежно від вмісту органіки). Допустимій вміст вологи в основі з підігрівом підлоги: ▪ 1,8 % CM для цементних стяжок. ▪ 0,3 % CM для ангідритових стяжок. ▪ 3-12 % CM для підлоги з магнезітових підлог (залежно від вмісту органіки). Примітка: з приводу вмісту вологи та якості основи та поверхонь завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника м’яких підлог.		
Час затвердіння	~24 год (кінцева міцність ~72 год)		
Час утворення плівки / Час укладання	~20–30 хв (в залежності від методу накладання)		
Час без спалаху	~5–20 хв		

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Паспорт безпеки

ОБМЕЖЕННЯ

- SikaBond®-130 Design Floor може бути застосовуватися тільки професійними укладальниками підлогового покриття.
- Для хорошої технологічності в роботі температура клею повинна бути ≥ +15°C.
- Термічне зварювання швів не слід проводити раніше ніж через 24 години після монтажу (рекомендується 48 годин).
- Покриття для підлоги повинні бути акліматизовані в приміщенні перед приклеюванням відповідно до рекомендацій постачальника.
- Клей захищати від замерзання. Після застигання клей більше не можна використовувати.
- Уникайте надзвичайних змін умов навколишнього середовища (температури або вологості).
- SikaBond®-130 Design підходить тільки для застосування всередині приміщень.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить

фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

При нанесенні SikaBond®-130 Design Floor необхідно керуватися всіма стандартами та правилами будівництва та відповідними чинними технічними картами.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Основа повинна бути чиста, суха, міцна і однорідна, без олійних плям, жиру, пилу та сипучих чи пухких частинок. Фарбу, цементне молоко чи інші забруднення з низькою адгезією повинні бути видалені.
- SikaBond®-130 Design Floor приклеюється без ґрунтовки та / або активаторів.
- Основа повинна відповідати до вимогам національних стандартів, повинна мати високу міцність на стиск та розтяг, а також бути рівною.
- Дефектні основи підлягають обробці відповідними заходами, наприклад шліфуванням, фрезеруванням, вакуумним прибиранням або ґрунтуванню.
- Для отримання абсорбуючої рівної підлоги слід використовувати вирівнювальну суміш на основі цементу, наприклад Sikafloor®-200 Level.
- Асфальт та інші не абсорбуючі основи можуть вимагати спеціальні товщини вирівнювальної суміші.
- Бетонні та / або цементні стяжки повинні бути прошліфовані та ретельно очищені промисловим пилососом.
- Перед приклеюванням покриття на підлогу з підігрівом, необхідно перевіряти вміст вологи в основі.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Перед застосуванням добре перемішайте SikaBond®-130 Design Floor. Клей наносити на підлогу за допомогою шпателя. Тип шпателя залежить від основи та тильної сторони підлогового покриття (див. Витрата). Завжди контролюйте достатню кількість клею на тильній стороні покриття.
Всі види покриттів потрібно добре прокатати роликом для підлоги, особливо на швах.
Через ~15 хвилин підлогове покриття потрібно знову прокатати. Уникайте прямих сонячних променів, високих температур, динамічних і точкових напруг. Дотримуйтесь інструкцій виробника підлогового покриття.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть усі інструменти та приладдя відразу після використання за допомогою води або Sika® TopClean T. Після затвердіння залишковий матеріал може бути видалений лише механічно.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua